

גיליון תיקון מס' 1
תקן ישראלי
ת"י 37
חלק 2

לביזים: לביזים עם מליא פסיסי עץ
Plywood: Batten plywood panels



אלול תשנ"ה
אוגוסט 1995

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 37 חלק 2 מיוני 1985

תוכן העניינים
לאחר סעיף 205 יוסף סעיף זה:
206. כמות הפורמאלדהיד הנפלטת

סעיף 102. אזכורים
- בסוף הרשימה יוסף:
תקנים לאומיים:

DIN 52368 - 1984 - Testing of particleboards: Determination of formaldehyde
emission by gasanalysis

- לאחר סעיף 205 יוסף סעיף 206, כלהלן:
206. כמות הפורמאלדהיד הנפלטת

בבדיקה המתוארת בתקן הגרמני DIN 52368 - 1984, לא תגדל כמות הפורמאלדהיד הנפלטת
מ-8 מ"ג ל-1 מ"ר בשעה.

מיון עשרוני:
674.243

מכון התקנים הישראלי

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977